

ANTICA CALCE PLUS

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ В СТАРИННОМ СТИЛЕ

Код 9460219

ОПИСАНИЕ

ANTICA CALCE PLUS – настенное известковое покрытие для внутренних работ на базе минерального вяжущего, которое позволяет получить декоративную отделку с богатством мягких теней.

Нанесенное покрытие образует слой значительной толщины с повышенной воздухопроницаемостью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить на следующие основы:

- Новая или старая штукатурка на базе гидравлических вяжущих.
- Старая окраска и органические или минеральные покрытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхность следует подготовить, выполняя указания в параграфе 'ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ'.

Не наносить на свежую основу.

Учитывая минеральный характер материала ANTICA CALCE PLUS, не рекомендуется наносить его на старую синтетическую краску (водоэмульсионные моющиеся кварцевые краски, образующие моющиеся покрытия, и пластиковые покрытия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип вяжущего: Воздушная известь
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,48 \pm 0,05$ кг/л
- Вязкость при упаковке: пастообразная
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 3 часа; для повторной окраски 12 часов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

Оштукатуренная поверхность:

- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней.
- Проверить сохранность. Поверхность должна быть плотной и без повреждений. В противном случае заделать дефекты или закрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет.
- Удалить облупившуюся или отставшую старую известковую краску или темперу.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Выравнивать неровности основы и заделать дыры, трещины, расщелины и впадины на внутренних стенах средством TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO POLVERE 9410110; для наружных стен рекомендуется провести шпаклевку средствами того же типа, что и настенная штукатурка, или средством ВЕТОМАРК 9450150 или RASAMIX 9440160.
- Трещины на внутренних и наружных стенах нужно расширить и заполнить мастикой, замазкой или аналогичным материалом .
- Зачистить шкуркой наложенную штукатурку и заплатки .
- Только на сильно осыпающуюся поверхность нанести слой акрилового фиксатива для стен IDROFIS 4700006 на водной основе или микронизированного фиксатива без растворителя АТОМО 8840001.

- Проверить, что основа хорошо высохла, и приступить к нанесению ANTICA CALCE PLUS согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

*(Степень разведения изолирующего покрытия и наносимое количество зависят от впитывания его основой, их определяют предварительными пробами на конкретной основе. Проконсультироваться с технической картой).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Так как на высыхание и карбонатизацию средства ANTICA CALCE PLUS, как и других известковых материалов, сильно влияет температура и влажность, то рекомендуется работать с материалов при температуре от +10°C до +35°C и при относительной влажности <75%.

- Избегать нанесения под прямым воздействием солнца.

- Воздействие атмосферных агентов, дождя, высокой влажности, низкой температуры могут привести к тому, что известковая отделка побелеет во время карбонатизации. Это явление может оказаться необратимым, если условия окружающей среды чрезвычайно неблагоприятны .

- После обработки наружных стен их следует защитить от дождя и влажности до полного высыхания покрытия, которое обычно (при 20 °C) наступает примерно через 72 часа.

- Инструменты: кисть, гладилка из нержавеющей стали.

- Кол-во слоев: не менее 2 слоев.

- Разведение: готово к использованию или макс. 10% водой.

- Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.

- Примерный расход: 0,4-0,6 кв.м/л на 2 слоя, дается для гладких поверхностей со средним впитыванием. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода

КОЛЕРОВКА

Нужный оттенок получают тинтометрической системой Marcomie и красителями COLORADO серия 548, устойчивыми к щелочам.

При пользовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/ЕС)

Кат. L : краски для декоративной отделки (на водной основе): 300 г/л (2007) / 200 г/л (2010)

ANTICA CALCE PLUS Макс. содержание: 30 г/л ЛОБ

-вызывает раздражение

-риск тяжелых поражений глаз.

-раздражает глаза и кожу.

-хранить в местах, недоступных детям.

-избегать попадания в глаза.

ANTICA CALCE PLUS

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ В СТАРИННОМ СТИЛЕ

Код 9460219

-при попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу.

-работать в перчатках и защищать глаза/лицо.

-не выбрасывать остатки в канализацию.

-при проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку.

Маркировка этикеткой с указанием опасности согласно Директиве 67/548/СЕЕ с последующими изменениями и уточнениями.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

ПОЗИЦИЯ ТЕХЗАДАНИЯ

Отделка в старинном стиле.

Нанесение на подготовленные внутренние поверхности минерального покрытия ANTICA CALCE PLUS код 9460219, на базе воздушной извести, не менее 2 слоев с указанным расходом.

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация представлена в соответствии с последними техническими и научными изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания не несет ответственности за результаты, полученные с использованием этих продуктов, поскольку не может контролировать условия их применения. Рекомендуется всегда проверять соответствие продукта для каждого конкретного применения. Настоящий документ аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы. Для получения дополнительной технической информации обратитесь в службу технической поддержки