

MARCONOL EFFETTO CERATO (МАРКОНОЛ ЭФФЕТТО ЧЕРАТО)

ВОДОСТОЙКАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА

Серия 863

ОПИСАНИЕ

MARCONOL EFFETTO CERATO применяется для пропитки и защиты деревянных поверхностей.

Материал обладает превосходной кроющей способностью, необходимой для устойчивости к атмосферным воздействиям и защиты деревянных поверхностей от загрязнений даже в суровых природных условиях. При этом поверхность не теряет свой вид, несмотря на изменения структуры древесины.

Особый состав MARCONOL EFFETTO CERATO позволяет добиться прекрасного объемного расширения и водостойкости, создавая на поверхности микропористую пленку, пропускающую пары воды. Поверхности, обработанные данным материалом, сохраняют природный гигрометрический баланс, благодаря чему отсутствует проблема увеличения объема поверхности, типичная для традиционных синтетических лаков для дерева. Таким образом, материал является легким в обслуживании.

MARCONOL EFFETTO CERATO содержит особые наполнители, поглощающие ультрафиолетовое излучение, и пигменты, окрашивающие древесину без изменения ее структуры.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал может наноситься на новые, старые и покрытые лаком наружные и внутренние деревянные поверхности таких изделий как обшивочные шпунтованные доски, чердаки, окна, балконы, заборы, ставни, лестницы и т.д.

– Будьте осторожны при нанесении на деревянные поверхности, содержащие танин (каштан), поскольку на таких поверхностях могут появиться темные пятна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: уретан-модифицированная алкидная смола
- Пигменты: прозрачные железистоокисные пигменты, стойкие к ультрафиолетовому излучению.
- Растворитель: смесь алифатических углеводородов
- Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 0,90 - 0,94 кг/л (в зависимости от цвета)
- Вязкость согласно UNI 8902: 208 ± 24 сПз при 25 °С (по ротационному вискозиметру Брукфильда)
- Блеск согласно UNI EN ISO 2813: 30 ± 10 при 60°
- Время высыхания (при 25 °С и относительной влажности 65%): защищать от пыли в течение 2 часов
на отлип – через 8 часов
повторное нанесение – через 24 часа

ОКРАШИВАЕМОСТЬ:

- Алкидными красками MARCONOL SUPERMARE (код 8480819/638) и MARCONOL FLATTING SOPRAFFINA (код 8460619), а также всеми алкидными эмалями производства компании SAN MARCO.
- Не рекомендуется использование нитроцеллюлозных лаков.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новые деревянные поверхности:

- Для устранения торчащих волокон древесины слегка обработайте поверхность шкуркой.
- Удалите остатки смолы с помощью нитрорастворителя (код 5170076).

- Устраните дефекты поверхности с помощью синтетического наполнителя. Обработайте шпаклеванные участки шкуркой и уберите пыль.
- Убедитесь, что древесина не слишком влажная.
- На мягкую сухую деревянную поверхность, либо на поверхность с высокой поглощающей способностью нанесите слой пропитки MARCONOL IMPREGNANTE (серия 843).
- Отшлифуйте поверхность, после чего нанесите на нее 2 слоя материала MARCONOL EFFETTO CERATO.

Деревянные поверхности, покрытые лаком:

- Для устранения торчащих волокон древесины слегка обработайте поверхность шкуркой.
- Удалите все отслаивающиеся слои лака и ошкурьте покрытую лаком поверхность для придания ей шероховатости.
- Удалите остатки смолы с помощью нитрорастворителя (код 5170076).
- Устраните дефекты поверхности с помощью синтетического наполнителя. Обработайте шпаклеванные участки шкуркой и уберите пыль.
- На сильно поврежденные поверхности либо на поверхность с высокой поглощающей способностью нанесите слой пропитки MARCONOL IMPREGNANTE (серия 843).
- Отшлифуйте поверхность, после чего приступайте к нанесению на нее материала MARCONOL EFFETTO CERATO.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура воздуха: мин. +5 °С / макс. +35 °С
Относительная влажность воздуха: < 80 %
Температура поверхности: мин. +5 °С / макс. +35 °С
Влажность поверхности: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямыми солнечными лучами.
- Инструменты: кисть, валик.
- Перед использованием всегда тщательно перемешивайте материал.
- Разбавление: готов к применению. В случае недостаточной поглощающей способности поверхности материал можно разбавить на 3% Уайт-спиритом (код 5200010) либо синтетическим растворителем (код 5210011).
- Нанесение материала распылителем возможно лишь в условиях фабрики (согласно Директиве 2001/42/ЕС) с разбавлением с Уайт-спиритом (код 5200010) в концентрации 10%.
- Количество слоев: 2 слоя. В суровых природных условиях либо в случае нанесения на поверхности с высокой поглощающей способностью рекомендуется наносить материал в 3 слоя.
- Материал MARCONOL EFFETTO CERATO может наноситься на наружные поверхности, поскольку входящие в его состав железистоокисные пигменты обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения.
- Сразу после использования инструменты необходимо очистить Уайт-спиритом (код 5200010).
- Примерный расход материала: 4-5 кв.м/л на два слоя для деревянных поверхностей со средней поглощающей способностью.

MARCONOL EFFETTO CERATO (МАРКОНОЛ ЭФФЕТТО ЧЕРАТО)

ВОДОСТОЙКАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА

Серия 863

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в бесцветной версии, а также в оттенках, предоставленных в таблице цветов, и может колероваться при помощи системы подбора цветов Marcolorie (до 3%).

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при соответствующей температуре: 3 года.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Произведен согласно директиве Евросоюза 2004/42/ЕС

Категория А/е: Лаки и пропитки для древесины для использования на наружных и внутренних поверхностях (на основе растворителя): 500 г/л (2007) / 400 г/л (2010)

MARCONOL EFFETTO CERATO содержит максимум: 400 г/л летучих органических соединений.

Легковоспламеняющийся. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки материала в канализацию. Не вдыхать пары. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку.

Материал содержит 2-бутанон оксим, жирные кислоты и соли кобальта, которые могут вызвать аллергические реакции.

Материал должен транспортироваться, использоваться и храниться в соответствии с действующими нормами гигиены и безопасности. Остатки материала оставить до полного высыхания и утилизировать вместе со специальными отходами. Дополнительную информацию можно найти в справочном листе по технике безопасности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Водостойкое пропиточное средство для применения на наружных и внутренних деревянных поверхностях на основе модифицированных алкидных смол с прозрачными железоокисными пигментами, стойкими к ультрафиолетовому излучению, MARCONOL EFFETTO CERATO (серия 863) предназначено для нанесения на предварительно подготовленные деревянные поверхности минимум в 2 слоя в необходимом количестве в зависимости от поглощающей способности основы.

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация представлена в соответствии с последними техническими и научными изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания не несет ответственности за результаты, полученные с использованием этих продуктов, поскольку не может контролировать условия их применения. Рекомендуется всегда проверять соответствие продукта для каждого конкретного применения. Настоящий документ аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы. Для получения дополнительной технической информации обратитесь в службу технической поддержки