

CONCRET_ART (КОНКРЕТ_АРТ)

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ЭФФЕКТОМ «ПОД БЕТОН»

Серия 385

ОПИСАНИЕ

CONCRET_ART представляет собой декоративное покрытие, позволяющее создавать на поверхности чрезвычайно прочную текстуру, характерную для бетонных основ. Использование различных техник нанесения позволяет добиться различных эффектов: от однородного ровного до слегка рельефного.

В зависимости от концепций современного дизайна интерьеров благодаря материалу возможным стала имитация таких эффектов, как «опалубка», «выбеленный бетон» и «гладкий бетон».

CONCRET_ART идеально подходит для упрочнения самих поверхностей, а также для упрочнения таких архитектурных форм, как колонны, столбы, каркасы.

Благодаря присутствию в составе акриловых связующих веществ, CONCRET_ART создает на поверхности покрытие, обладающее довольно высокой воздухопроницаемостью, прочностью и влагостойкостью. Материал может использоваться как для отделки промышленных помещений, так и для жилья.

CONCRET_ART не содержит формальдегидов и пластификаторов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал может наноситься на следующие основы:

- Новая и старая штукатурка на основе водорастворимых связующих веществ.
 - Бетонные поверхности.
 - Поверхности из гипса и гипсокартона.
 - Старая окраска и покрытия (органические или минеральные, сухие, плотные, впитывающие и сплошные).
 - Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
 - Деревянные поверхности, ДСП, фанера и т.п.
- Поверхность должна быть надлежащим образом подготовлена в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
- Не наносить на свежескрашенные поверхности и поверхности, обработанные слабощелочными материалами. Поверхность должна быть хорошо выдержана (как правило, в течение 4 недель).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: акриловые сополимеры в водоземulsionном растворе.
- Растворитель: вода.
- Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: $1,75 \pm 0,05$ кг/л.
- Вязкость согласно UNI 8902: $120\ 000 \pm 1\ 000$ сПз при 25°C (по вискозиметру Брукфильда).
- Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 65%): на отлип – через 30 минут.
- Повторное нанесение – через 6 часов (может отличаться в зависимости от толщины нанесенного слоя).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Убедитесь, что поверхность хорошо высушена и выдержана. При необходимости заделайте и укрепите поверхность специальными средствами.
- При наличии плесени обработайте поверхность раствором против плесени COMBAT 222 очищающий (код 4810222) или COMBAT 333 восстанавливающий (код 4810333).

Для предотвращения заражения стен плесенью добавьте к материалу раствор против плесени COMBAT 444 (код 4810444).

- Удалите щеткой или смойте имеющийся налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалите вздувшиеся слои известковых красок или температуры.
- Удалите щеткой наслоения пыли, смога и прочие загрязнения.

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона, строительные смеси:

- Выровняйте все неровности поверхности и заделайте дыры, трещины, расщелины и впадины при помощи штукатурки TAMSTUCCO (код 9400006/9410110); отшлифуйте и выровняйте штукатурку наждачной бумагой.
- Для заполнения трещин используйте подходящие герметики.
- При необходимости проведите шпатлевку штукатурки средствами RASAMIX (код 9440160), BETOMARC (код 9450150) или RASOMARC (код 9500150) в зависимости от типа основы.
- На чистую, сухую поверхность нанесите один слой акрилового фиксатива на водной основе IDROFIS (код 4700006) либо микронизированного фиксатива без растворителя ATOMO (код 8840001).
- Приступайте к нанесению покрытия CONCRET_ART.

Бетонные поверхности:

- Удалите все отваливающиеся куски бетона.
- Металлические прутки арматуры, выступающие на поверхности, аккуратно очистите щеткой и обработайте пассиваторным цементным раствором BETOXAN PRIMER (код 9490125).
- Восстановите недостающие части мастикой BETOXAN 400 (код 9490140) или безусадочным тиксотропным строительным раствором с волокнистым упрочнением BETOXAN 300 (код 9490130); при помощи безусадочной шпаклевки, предупреждающей насыщение углекислым газом BETOXAN 200 (код 9490120) выполните окончательную шпаклевку.
- На чистую, сухую поверхность нанесите один слой акрилового настенного фиксатива на водной основе IDROFIS (код 4700006) либо микронизированного фиксатива без растворителя ATOMO (код 8840001).
- Приступайте к нанесению покрытия CONCRET_ART.

Поверхности из массивной древесины и фанеры:

- Для устранения торчащих волокон древесины слегка обработайте поверхность шкуркой.
- Удалите все отслаивающиеся слои краски и ошкурьте всю окрашенную поверхность для придания ей шероховатости.
- Удалите остатки смолы с помощью подходящего растворителя.
- Устраните все дефекты поверхности при помощи пастообразной штукатурки TAMSTUCCO (код 9400006) либо STUCCO WALL (код 9100019).
- Приступайте к нанесению покрытия CONCRET_ART.

Будьте осторожны при нанесении материала на деревянные поверхности, содержащие танин (каштан). Для предотвращения образования темных пятен используйте грунтровку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO.

* (Степень разведения фиксатива и количество его нанесения зависят от впитывающей способности основы. Для их определения проведите предварительные пробы на конкретной основе – Смотрите соответствующий лист технического описания).

CONCRET_ART (КОНКРЕТ_АРТ)

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ЭФФЕКТОМ «ПОД БЕТОН»

Серия 385

ПРИМЕНЕНИЕ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура воздуха: мин. +8 °С / макс. +35 °С
Относительная влажность воздуха в помещении: < 75%
Температура поверхности: мин. +5 °С / макс. +35 °С
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: стальная тёрка для затирки грунтовки и краски.
- Разведение: готов к применению. Возможным является изменения вязкости материала при помощи разведения с водой максимум на 1%.
- Количество слоев: 1-2 слоя в зависимости от желаемого эффекта.

Эффект «опалубки»

При помощи стальной тёрки нанесите первый слой материала CONCRET_ART, после чего увлажните этот слой. Затем пройдитесь по поверхности резиновой подкладкой. После высыхания нанесите второй тонкий слой CONCRET_ART. Для сглаживания поверхности всегда используйте стальную тёрку.

Общий расход материала на 2 слоя составляет 0,8 – 1 кг/кв.м.

Эффект «выбеленный бетон»

Нанесите первый слой CONCRET_ART и выровняйте поверхность при помощи стальной тёрки.

После высыхания первого слоя нанесите стальной тёркой второй слой. По влажному слою поверхности пройдитесь тёркой в горизонтальном или вертикальном направлении в зависимости от желаемого эффекта.

Общий расход материала на 2 слоя составляет 0,8 – 1 кг/кв.м.

Эффект «очень гладкий бетон»

При помощи стальной тёрки нанесите первый слой покрытия VENEZIAGRAF без окончательного сглаживания. После засыхания первого слоя нанесите слой CONCRET_ART обращая внимание на то, чтобы не покрыть им всю поверхность. Различие в нанесении определяет эстетический эффект. После полного высыхания при помощи шлифовальной шкурки пройдитесь по поверхности для создания стирания.

Расход материала VENEZIAGRAF на первый слой составляет 1,5 – 2 кг/кв.м.

Расход материала CONCRET_ART составляет 0,8 – 1 кг/кв.м.

Эффект «бетон средней гладкости»

При помощи стальной тёрки нанесите первый слой штукатурки STILE RESTAURO COMPACT без окончательного сглаживания.

После засыхания первого слоя нанесите слой CONCRET_ART обращая внимание на то, чтобы не покрыть им всю поверхность. Различие в нанесении определяет эстетический эффект. После полного высыхания при помощи шлифовальной шкурки пройдитесь по поверхности для создания стирания.

Расход материала STILE RESTAURO COMPACT на первый слой составляет 2,5 – 2,8 кг/кв.м.

Расход материала CONCRET_ART составляет 1 – 1,3 кг/кв.м.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется при помощи системы подбора цветов Marcomie. Материал также можно колеровать красителями COLORADO (серия 548).

В случае использования материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание различия в оттенке.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °С

Минимальная температура хранения: +5 °С

Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при соответствующих температурных условиях: 2 года от даты изготовления.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Произведен согласно директиве Евросоюза 2004/42/ЕС.

Категория A/I: Покрытия с декоративным эффектом (на водной основе): 300 г/л (2007) / 200 г/л (2010).

CONCRET_ART содержит максимум: 100 г/л летучих органических соединений.

Материал не требует маркировки в соответствии с действующими правилами. Материал должен использоваться согласно действующим нормам безопасности и гигиены. После использования не выбрасывать тару в окружающую среду. Остатки материала оставить до полного высыхания и утилизировать вместе со специальными отходами. Хранить вдали от детей. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Не сливать остатки материала в канализацию, водоемы или на грунт.

Дополнительную информацию можно найти в справочном листе по технике безопасности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CONCRET_ART – декоративное покрытие с эффектом «под бетон» для внутренних поверхностей.

Материал CONCRET_ART (серия 385) на основе акрилового сополимера в водном растворе предназначен для нанесения на предварительно подготовленные поверхности в необходимом количестве слоев в зависимости от поверхности и желаемого эстетического эффекта.

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация представлена в соответствии с последними техническими и научными изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания не несет ответственности за результаты, полученные с использованием этих продуктов, поскольку не может контролировать условия их применения. Рекомендуется всегда проверять соответствие продукта для каждого конкретного применения. Настоящий документ аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы. Для получения дополнительной технической информации обратитесь в службу технической поддержки