

GRASSELLO DI CALCE (ГРАССЕЛЛО ДИ КАЛЬЧЕ)

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ КЛАССИЧЕСКОЙ РОСПИСИ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Серия 946

ОПИСАНИЕ

GRASSELLO DI CALCE представляет собой настенное покрытие для внутренних работ на основе минеральных связующих веществ, которое позволяет добиться эффекта «классической росписи в стиле античных эпох».

Даже при нанесении одними и теми же инструментами, результат всегда будет выглядеть по-разному, а поверхность будет иметь оттенки и эффекты, зависящие от техники нанесения мастера-декоратора.

GRASSELLO DI CALCE может применяться для декорации интерьеров зданий, в том числе и таковых, которые имеют особое архитектурное и историческое значение.

Даже, несмотря на то, что, после нанесения материала на поверхность на ней образуется достаточно толстый слой, повышенная воздухопроницаемость материала позволяет стенам «дышать».

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал может наноситься на следующие поверхности:

- Новая и старая штукатурка на основе водорастворимых связующих веществ.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Старая окраска и покрытия (органические или минеральные, сухие, плотные, впитывающие и сплошные).
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхность должна быть надлежащим образом подготовлена в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

Не наносить на свежее окрашенные поверхности.

- По причине того, что материал GRASSELLO DI CALCE имеет минеральный состав, не рекомендуется наносить его на поверхности с низкой адгезией (старые синтетические краски, кварцосодержащие эмульсионные краски и пластик).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: воздушная известь (твердеющая на воздухе)
- Растворитель: вода
- Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: $1,50 \pm 0,05$ кг/л
- Вязкость согласно UNI 8902: пастообразная консистенция
- Паропроницаемость согласно UNI EN ISO 7783-2: высокая, $V = 370$ г/кв.м за 24 часа, $Sd = 0,10$ толщина покрытия – 0,6 мм
- Общее количество минерального связующего компонента составляет 80 ± 2 для базы белого цвета
- Общее количество минерального связующего компонента составляет 30 ± 2 для базы нейтрального цвета
- Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 65%): на отлип – 3 часа; окрашиваемость – через 12 часов (в зависимости от толщины наносимого слоя)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из гипса и гипсокартона:

- Убедитесь, что поверхность хорошо высушена и выдержана. При необходимости заделайте и укрепите поверхность специальными средствами.
- При наличии плесени обработайте поверхность раствором против плесени COMBAT 222 очищающий (код 4810222) или COMBAT 333 восстанавливающий (код 4810333).

- Удалите щеткой или смойте имеющийся налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалите вздувшиеся слои известковых красок или температуры.
- Выровняйте все неровности внутренних поверхностей и заделайте дыры, трещины, расщелины и впадины при помощи штукатурки TAMSTUCCO (код 9400006/9410110). Для заполнения трещин используйте подходящие герметики.
- Удалите щеткой наслоения пыли, смога и прочие загрязнения.
- Нанесите слой акрилового фиксатива на водной основе IDROFIS (код 4700006) либо микронизированного фиксатива без растворителя ATOMO (код 8840001). На сильно осыпавшиеся поверхности, на которых присутствуют тонкие слои старой температуры либо краски, нанесите один слой изоляционного фиксатива с растворителем ISOMARC (код 4410111) либо микронизированного фиксатива без растворителя ATOMO (код 8840001).
- После этого приступайте к нанесению покрытия GRASSELLO DI CALCE согласно инструкциям, предоставленным в разделе «Указания по нанесению».
- На небольшие поверхности с низкой поглощающей способностью с целью лучшего нанесения первого слоя GRASSELLO DI CALCE рекомендуется нанести промежуточный слой грунтовки MARCOTHERM PRIMER (код 4740019).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Поскольку на высыхание и карбонизацию материала GRASSELLO DI CALCE, как и на другие материалы на основе извести, сильно влияет температура и влажность, рекомендуется работать с материалом при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха <75%.
- Даже если в использовании фиксатива нет необходимости, все равно рекомендуется увлажнить поверхность перед работой с целью предотвращения отслоения вследствие излишнего поглощения воды, содержащейся в связующих веществах материала.
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали
- Количество слоев: минимум 2 слоя
- Разведение: готов к применению
- Поскольку материал GRASSELLO DI CALCE имеет минеральный состав, его вязкость может несколько увеличиваться во время хранения. Для придания ему первоначальной консистенции достаточно перемешать его инструментом, разбавляя при этом его с водой максимум на 1%.

Нанесение:

- Равномерно нанесите материал, создавая гладкую однородную поверхность.
- Если не удалось добиться на поверхности однородной толщины, нанесите дополнительный слой через 12 часов.
- Через 12 часов нанесите кельмой из нержавеющей стали небольшое количество материала на поверхность, с которой необходимо предварительно удалить пыль и загладить при помощи шкурки всевозможные неровности. Наносить материал необходимо небольшими мазками, утрамбовывая и полируя поверхность до того, как она полностью высохнет.

GRASSELLO DI CALCE (ГРАССЕЛЛО ДИ КАЛЬЧЕ)

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ КЛАССИЧЕСКОЙ РОСПИСИ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Серия 946

- Сразу после использования инструменты необходимо промыть водой.
- Примерный расход материала: около 1-1,2 кг/кв.м на два слоя для гладких поверхностей со средней поглощающей способностью. Для определения фактического расхода рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется при помощи системы подбора цветов Marcomie. Материал также можно колеровать щелочестойкими красителями COLORADO (серия 548).

В случае использования материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание различия в оттенке.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

Срок хранения в оригинальных не вскрытых упаковках при соответствующей температуре: 2 года.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Произведен согласно директиве Евросоюза 2004/42/EC

Категория L: Покрyтия с декоративным эффектом (на водной основе): 300 г/л (2007) / 200 г/л (2010)

GRASSELLO DI CALCE содержит максимум: 30 г/л летучих органических соединений.

Может вызывать раздражение кожи. Может сильно повредить зрение. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. В случае попадания в глаза немедленно промыть их большим количеством воды. Использовать соответствующую защитную одежду и перчатки. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку.

Материал должен транспортироваться, использоваться и храниться в соответствии с действующими нормами гигиены и безопасности. Остатки материала оставить до полного высыхания и утилизировать вместе со специальными отходами. Дополнительную информацию можно найти в справочном листе по технике безопасности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Покрyтие для внутренних поверхностей на основе воздушной извести с минеральными составляющими и высокой паропроницаемостью согласно UNI EN ISO 7783-2 GRASSELLO DI CALCE (серия 946) наносится на предварительно подготовленные поверхности минимум в 2 слоя.

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация представлена в соответствии с последними техническими и научными изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания не несет ответственности за результаты, полученные с использованием этих продуктов, поскольку не может контролировать условия их применения. Рекомендуется всегда проверять соответствие продукта для каждого конкретного применения. Настоящий документ аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы. Для получения дополнительной технической информации обратитесь в службу технической поддержки