

MARCOTHERM PRIMER

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ СТЕННОЙ УКРЫВИСТЫЙ ФИКСАТИВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Код 4740019

ОПИСАНИЕ

MARCOTHERM PRIMER - водорастворимая изоляция с высокой степенью проникания, рекомендуется для пропитки и укрепления внутренних и наружных минеральных поверхностей.

Мельчайшие частички полимеров в составе придают повышенную проникающую способность, гарантируя закрепление сильно крошащихся и ранее окрашенных стен.

MARCOTHERM PRIMER улучшает сцепление и выравнивает поглощающую способность основы, создавая идеальную подложку для накладываемой поверх него краски и изолируя ее от щелочной среды, присущей цементным и подобным основам.

MARCOTHERM PRIMER можно окрашивать тинтометром, в связи с чем он особенно рекомендуется в качестве подложки для пластичных покрытий большой толщины.

Специальный укывистый фиксатив для системы фасадной конструкции MARCOTHERM.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить на следующие основы:

- Теплоизоляционная фасадная конструкция Marcotherm.
 - Новая или старая штукатурка на базе гидравлических вяжущих.
 - Бетонные поверхности.
 - Поверхности из гипса и гипсокартона.
 - Старая окраска и органические или минеральные покрытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
 - Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
 - Поверхности, подлежащие декоративной отделке большой толщины (Grassello di calce, Marmorino classico, Stucco veneziano), в присутствии неоднородности, шпаклевки, заплат, для выравнивания поглощающей способности основы.
- Поверхность следует подготовить, выполняя указания в параграфе 'ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ'.
Не наносить на свежую основу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип вяжущего: микроэмульсии со слабым запахом
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,25-1,35 кг/л
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 30-40 минут; для повторной окраски 2 часа.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

Поверхность из штукатурки, гипса, гипсокартона:

- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней.
- Проверить сохранность. Поверхность должна быть плотной. В противном случае заделать дефекты или закрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смывь присутствующий налет.
- Удалить облупившиеся и отставшие части старой краски; вздувшиеся слои известковых красок или температуры нужно полностью удалить, обильно смачивая поверхность и соскабливая их или пользуясь водяным пылесосом.

- На внутренних стенах заделать неровности основы и заделать дыры, трещины, расщелины и впадины средством TAMSTUCCO 9400006, TAMSTUCCO POLVERE 9410110 или STUCCOFACILE 9560019; зачистить шкуркой наложенную штукатурку и заплата .
- Заделать щели герметиками.

- При необходимости провести шпаклевку штукатурки средством RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести MARCOTHERM PRIMER согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.
- Выждать не менее 6 часов до нанесения отделочного материала.

Бетонные поверхности:

- Обработать щеткой поверхность, удаляя облупившуюся старую краску.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить отваливающиеся куски цемента.
- Металлические прутки арматуры, выступающие на поверхности, аккуратно очищают щеткой и обрабатывают пассиваторным цементным раствором BETOXAN PRIMER 9490125.
- Восстановить недостающие части мастикой BETOXAN 400 или BETOXAN 300, безусадочный тиксотропный строительный раствор с волокнистым упрочнением 9490140/130; выполнить окончательную шпаклевку безусадочной шпаклевкой BETOXAN 200, предупреждающей насыщение углекислым газом, код 9490120.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести MARCOTHERM PRIMER согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.
- Выждать не менее 6 часов до нанесения отделочного материала.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.
- Инструменты: кисть, валик.
- К-во слоев: наносить 1-2 слоя, не дожидаясь высыхания.
- Разведение:
MARCOTHERM PRIMER разводят на 20-50% водой в зависимости от поглощающей способности основы.
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.
- Примерный расход: 8-10 кв.м/л. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА

MARCOTHERM PRIMER можно окрашивать пастами тинтометрической системы Marcromie и красителями COLORADO серия 548, не более чем на 5%.

MARCOTHERM PRIMER

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ СТЕННОЙ УКРЫВИСТЫЙ ФИКСАТИВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Код 4740019

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °С

Минимальная температура хранения: +5 °С

Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/ЕС)

Кат. Н : фиксативная грунтовка (на водной основе) : 50 г/л (2007) / 30 г/л (2010)

MARCOTHERM PRIMER Макс. содержание: 30 г/л ЛОВ

- Вреден для организмов, обитающих в воде; может оказывать долгосрочное негативное влияние на водоемы
- Хранить в местах, недоступных детям
- Не выбрасывать остатки в канализацию
- Работать в защитной одежде и перчатках
- При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку.

Маркировка этикеткой с указанием опасности согласно Директиве 67/548/СЕЕ с последующими изменениями и уточнениями.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и

технике безопасности; дать отходам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

ПОЗИЦИЯ ТЕХЗАДАНИЯ

Укрывистый стеной фиксатив для наружных и внутренних работ

Нанесение на подготовленные поверхности стеного водного фиксатива MARCOTHERM PRIMER код 4740019, на базе микроэмульсии, для пропитки стеновых основ в количестве, зависящем от поглощающей способности основы.

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация представлена в соответствии с последними техническими и научными изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания не несет ответственности за результаты, полученные с использованием этих продуктов, поскольку не может контролировать условия их применения. Рекомендуется всегда проверять соответствие продукта для каждого конкретного применения. Настоящий документ аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы Для получения дополнительной технической информации обратитесь в службу технической поддержки