

COLOREVIVO

МАТОВА СУПЕРМИЮЧА ФАРБА ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ СТВОРЕНА СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ НАСИЧЕНИХ КОЛЬОРІВ

Серія 361

ОПИС

COLOREVIVO - це водоемульсійна супермиюча фарба. Виконана з її допомогою поверхня буде високої якості, матовою і однорідною, низький вміст ЛОС дозволяє швидше перебраться в забарвлене приміщення. Відмінні характеристики, чудова ступінь білизни і висока криюча здатність навіть для інтенсивних кольорів. Дозволяє отримати чистий і точний результат, завдяки зниженому розбризкуванню при нанесенні валиком і щіткою. Без запаху, з низьким вмістом летких органічних сполук, формальдегіду і добавок пластифікаторів - все це гарантує високий рівень житлового комфорту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сполучні речовини: синтетичні полімери в водній дисперсії.
 - Якість повітря в приміщенні: А+
 - Розчинник: вода
 - Опірність до вологого прибирання ISO 11998: клас 2
 - Блиск EN ISO 2813: <5 дуже матовий
 - Вкриваюча здатність ISO 6504-3: клас 1
- Додаткові характеристики:
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 1,55±0,05 кг/л
 - В'язкість UNI 8902: 30000 ± 3200 cps
 - Опірність до вологого прибирання UNI 10560: >5000 циклів, відмінна
 - Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): поверхневе через 30 хвилин, для повторного нанесення - через 2 години.

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ

Матеріал наноситься на внутрішні поверхні:

- Нову і стару штукатурку на водній основі.
- Бетонні поверхні.
- Поверхню з гіпсу, гіпсокартону.
- Поверхні з старою фарбою мінеральної або органічної основи, просушені, не обсипаються, щільні, вбираючі і правильно підготовлені.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні повинні бути правильно підготовлені, відповідно до розділу « Підготовка основи». Необхідно витримати поштукатурену поверхню до повного просушування протягом 4 тижнів.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

- Якщо основа цементно-піщана, слід впевнитися, що вона витримана не менш ніж 28 днів
- Поверхня повинна бути щільною і без пошкоджень. В іншому випадку потрібно усунути дефекти або закріпити спеціальними засобами.
- При наявності цвілі обробити поверхню антисептичним засобом COMBAT 222, після чого видалити щіткою або змити наліт, що утворився в результаті обробки. Видалити відлущені та погано зафіксовані залишки старого покриття.
- Видалити щіткою нашарування пилу та кіптяви.
- Тріщини на стінах потрібно розшити і заповнити ремонтним засобом STUCCOFACILE, після чого зашкурити абразивом та видалити залишки пилу.
- Вирівняти поверхню шпаклівкою MARCOSTUK.
- Поверхня має бути гладка, без подряпин та сколів, чиста і нейтралізована від жирових плям, кіптяви, тощо.
- Поверхню слід обробити акриловим фіксативом IDROFIS* для вирівнювання поглинаючої здатності основи або при наявності старої крихкої сильно поглинаючої поверхні використовувати мікронізовану ґрунтівку глибокого проникнення АТОМО*
- Впевнитися, що основа добре висохла і приступити до нанесення матеріалу згідно з процедурою, зазначеною в розділі «Інструкції з нанесення».

*(Розведення ґрунтівки і кількість її нанесення прямим чином залежать від поглинаючої здатності поверхні. Для визначення витрати матеріалу рекомендується провести попередню пробу на окремо виділеній для цього ділянці поверхні. Проконсультуватися з відповідним технічним описом).



ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура навколишнього середовища: мін.+8°C/макс. +35°C
Відносна вологість повітря: <75%
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%
- Уникайте нанесення матеріалу при прямому попаданні сонячних променів.
- Інструменти: щітка, валик з вовни або мікрофібри, пульверизатор.
- Кількість шарів: 2.
- Розведення: для нанесення валиком – 20-25% водою, щіткою – 40-45% водою, при нанесенні безповітряним фарбопультом розбавлення змінюється в залежності від застосовуваного обладнання та робочого тиску.
- Одразу після використання промити інструменти водою.
- Витрата матеріалу: 10-14 м²/л при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендується провести попередню пробу на окремому місці для більш точного визначення витрати.

КОЛОРУВАННЯ

Колорування здійснюється по системі Tintometrico Macromie. Можливо також колорування барвниками COLORADO, серія 548.
Попередження: для кольорів, отриманих з прозорої бази, рекомендується розведення водою максимально на 20%.
У разі використання різних партій колорованого матеріалу, радимо перемішати між собою упаковки, щоб уникнути розбіжності в тональності.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Зберігати у сухому місці.
У закритих, міцних упаковках при правильному зберіганні термін придатності: 2 роки.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Вироблено відповідно до директив Євросоюзу (2004/42 / EC)
Категорія A / a: фарба матова для стін і стелі для внутрішніх робіт (блиск <25 @ 60 °) (на водній основі): 30 г / л (2010)
COLOREVIVO містить макс.: 30 г / л VOC
Застосовувати матеріал відповідно до діючих норм гігієни та безпеки; після використання заборонено викидати упаковки в навколишнє середовище, залишки матеріалу повинні бути повністю висушені і утилізовані з будівельними відходами. Не викидати відходи матеріалу в каналізацію, водойми і на землю. Для додаткової інформації необхідно ознайомитися з Листом Безпеки.

SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку відповідальність за отримані результати, у зв'язку з тим, що застосування матеріалу відбувається без нашого безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний технічний опис анулює і автоматично замінює собою всі попередні.

