

PAENINSULA EGGSHELL

МАТОВЕ ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ З ЕФЕКТОМ ЯЄЧНОЇ ШКАРАЛУПИ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
Серія 347

ОПИС

Декоративне покриття для оформлення та персоналізації інтер'єру відповідно до найсучасніших стилів та трендів. Унікальне матове покриття з ефектом «яєчної шкаралупи» надає поверхні однорідного та елегантного вигляду, а ретельний підбір кольорів, натхненний італійськими художніми традиціями, допоможе створити ексклюзивний, сучасний і модний інтер'єр. Завдяки високій покривній здатності і легкому видаленню плям матеріал легко наносити та підтримувати в чистоті.

Матеріал не має запаху, не містить летких органічних сполук (ЛОС), пластифікаторів і формальдегіду.

Відповідно до наказу міністерства Франції, покриття отримало клас A+ щодо якості повітря у внутрішніх приміщеннях.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідравлічних в'язучих.
 - Бетонні поверхні.
 - Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
 - Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
 - Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
 - Нові або лаковані дерев'яні поверхні.
 - Поверхні з чорних металів, оброблені відповідним чином.
 - Оцинковані поверхні, поверхні з алюмінію та легких сплавів.
- Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкції, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані та лужні поверхні. Необхідно витримати поверхню до повного просушування протягом, як правило, чотирьох тижнів.

Будьте обережні під час обробки деревини, багатої таніном. Щоб зменшити утворення темних плям, нанесіть ізоляційну ґрунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO, код 3080001/0019.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: Синтетичні полімери у водній дисперсії
- Класифікація якості повітря в приміщенні: A+

Класифікація відповідно до UNI EN 13300:

.Стойкість до мокрого стирання відповідно до ISO 11998: клас 1
.Блиск відповідно до EN ISO 2813: 5-10 при 60°; 15-20 при 85°, яєчна шкаралупа

.Покривна здатність відповідно до ISO 6504-3: клас 2 при витраті 7 м²/л

Інші характеристики

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,30±0,05 кг/л
- Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0

При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 30 хвилин, другий шар можна наносити через 2 години.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхні стін:

- Переконайтеся, що поверхня належним чином висохла та витримана.

При необхідності усуньте дефекти або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.

- Якщо поверхня уражена цвільлю, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333. При необхідності додайте в продукт дезінфікуючий засіб COMBAT 444, код 4810444.

- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні цвіль та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.

- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110. Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
- Відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером, видаліть пил.
- Вирівняйте поверхню за допомогою штукатурки RASAMIX 9440160 або 9450150 або BETOMARC RASOMARC 9500150, залежно від типу поверхні.

- На чисту, суху поверхню нанесіть один шар настінної акрилової ґрунтовки на водній основі IDROFIS 8840001 або мікронізованої ґрунтовки без розчинників ATOMO 8840001. На поверхні з гіпсокартону необхідно нанести спеціальну пігментовану ґрунтовку PREPARA 4710019. Якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсипається, необхідно нанести один шар ґрунтовки для стін на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтовки без розчинників ATOMO 8840001.

- Для отримання гладкої поверхні на пористій нерівній основі рекомендується нанести 2 шари універсальної ґрунтовки UNIMARC FONDO UNIVERSALE серії 335.

- Нанесіть фінішне покриття.

Дерев'яні поверхні:

- Відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон деревини і гострі краї.
- Видаліть шари старої фарби, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості пофарбовані поверхні.
- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
- Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.
- На суху та чисту поверхню нанесіть ґрунтовку UNIMARC FONDO UNIVERSALE серії 335.
- Нанесіть фінішне покриття.

Поверхні з чорних металів:

- Вручну або механічним способом видаліть відлущені частини матеріалу, які не приклеїлися ідеально до поверхні, а також іржу.
- Видаліть шари старої фарби, які погано прилягають і відшліфуйте всю поверхню.
- Знежирте поверхню за допомогою відповідного розчинника.
- Видаліть усі сліди пилу та бруду.
- Нанесіть MARCOTECH AU METAL PRIMER на абсолютно суху поверхню.
- Нанесіть фінішне покриття.

Оцинковані поверхні, поверхні з алюмінію та легких сплавів:

- Очистіть поверхню від слідів оксиду механічним способом або вручну.
- Обережно знежирте поверхню за допомогою відповідного лужного розчину або розчинника.
- Видаліть шари старої фарби, які погано прилягають і відшліфуйте всю поверхню, щоб зробити її шорсткою.
- Видаліть всі сліди пилу та на абсолютно суху поверхню

PAENINSULA EGG SHELL

МАТОВЕ ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ З ЕФЕКТОМ ЯЄЧНОЇ ШКАРАЛУПИ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
Серія 347

нанесіть MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 на ділянки, на яких присутня іржа.
- Нанесіть фінішне покриття.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C.
Відносна вологість повітря: <75%.
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%
- Інструменти: пензлик, валик, розпилювач
Рекомендуємо використовувати розпилювач для нанесення матеріалу на дерев'яні та металеві поверхні для отримання оптимального естетичного результату з більш гладкою та однорідною поверхнею.
- Кількість шарів: мінімум 2.
- Розведення: водою
.пензлик, валик - готовий до використання або максимум 10%.
.розпилювач - 10%.
- Щоб покращити характеристики покриття необхідно підготувати поверхню так, щоб вона була ідеально рівною і гладкою.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 10-11 м²/л на шар при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Колір фарби можна підібрати за допомогою системи підбору кольорів (Color Matching System). Матеріал також можна тонувати за допомогою барвників COLORADO серії 548.
У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати їх між собою, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30°C
Мінімальна температура зберігання: +5°C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/l: декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 0.5 г/л ЛОС

Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Матове декоративне покриття з ефектом яєчної шкаралупи для внутрішніх робіт PAENINSULA EGG SHELL серії 347 на основі сополімеру вінілацетату та етилену у водній дисперсії наноситься на попередньо підготовлені поверхні щонайменше в 2 шари в кількості, яка залежить від поглинаючої здатності поверхні.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².

SAN MARCO GROUP гарантує, що наведена тут інформація надається з урахуванням останніх технічних і наукових досліджень, і заснована на досвіді компанії; проте компанія не несе відповідальності за результати, отримані з використанням цих продуктів, оскільки не може контролювати умови їх застосування. Рекомендуємо завжди перевіряти чи продукт підходить для кожного конкретного випадку. Цей документ анулює та замінює собою всі попередні документи. Для отримання додаткової технічної інформації зверніться до служби технічної підтримки за телефоном: +39 041 4569322.