

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO

НАСТІННА ЕМАЛЬ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ, БЕЗ ЗАПАХУ, МАТОВА, З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ЛОС, ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПОВЕРХОНЬ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Серія 337

ОПИС

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO – настінна емаль на водній основі для зовнішніх і внутрішніх робіт на основі акрилових смол, без запаху, не містить формальдегідів, з низьким вмістом ЛОС, призначена для фарбування великих поверхонь стін з високими гігієнічно-санітарними стандартами, таких, як лікарні, школи, дитячі сади, медичні лабораторії, приміщення громадського харчування і житлові приміщення.

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO розроблена з метою забезпечити:

- низьку забруднюваність;
- високу криючу здатність і ступінь білизни;
- хорошу повітропроникність;
- високу стійкість до вологого прибирання, до миючих та чистячих засобів;
- швидке висихання і скорочення часу перед фарбуванням;
- відповідність вимогам регламенту CE 852/2004 в сфері гігієни продуктів харчування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сполучні речовини: акрилові сополімери в водній емульсії.
- Класифікація згідно UNI EN 13300:
- Стойкість до вологого стирання згідно ISO 11998: клас 1
- Блиск згідно EN ISO 2813: <5, матова.
- Криюча здатність згідно ISO 6504-3: клас 2.
- Інші характеристики
- Питома вага згідно UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ±0,05-кг/л
- В'язкість згідно UNI 8902: 16000 ± 2000 cps
- Стойкість до вологого стирання згідно UNI 10560: >10000 циклів, чудова стійкість
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): поверхневе через 30 хвилин, для повторного нанесення- через 2 години.
- Відповідає НАССР у відповідності з вимогами регламенту EC 852/2004

- *Протокол випробувань N. 3001F2015 Studio ASA - Тревізо у відповідності з нормою UNI11021:2002
- Ступінь забруднення UNI 10792: ΔL=0,6 дуже низька
- Криюча здатність UNI ISO 6504-1: 99,7%
- Стойкість до вологого стирання згідно UNI 10560: >5000 циклів, чудова стійкість
- Опірність до запаху UNI 11021:2002-Append. A: 1
- Стойкість до чистячих засобів UNI EN ISO 2812-1: без змін
- Визначення вмісту ЛОС ISO 11890-2:2013: <0.01 г/л
- Визначення кількості вільного формальдегіду EPA 8315A:1996: <1 мг/кг

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ

Матеріал наноситься на внутрішні поверхні:

- Нову і стару штукатурку на водній основі.
 - Бетонні поверхні.
 - Поверхню з гіпсу, гіпсокартону.
 - Поверхні з старою фарбою мінеральної або органічної основи, просушені, не обсипаються, щільні, вбираючі і правильно підготовлені.
 - Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
- Поверхні повинні бути правильно підготовлені, відповідно до розділу « Підготовка основи».
- Не наносити на непросохлі поверхні і такі, що мають високий вміст луку.
- Необхідно витримати поштукатурену поверхню до повної просушки і зміцнення протягом чотирьох тижнів.
- UNIMARC SMALTO MURALE OPACO не рекомендується для фарбування ванн, баків або контейнерів для рідини (вода, пиво, вино і т. д.).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

- Якщо основа цементно-піщана, слід впевнитися, що вона витримана не менш ніж 28 днів
 - Поверхня повинна бути щільною і без пошкоджень.
- В іншому випадку потрібно усунути дефекти або закріпити спеціальними засобами.

- При наявності цвілі обробити поверхню антисептичним засобом COMBAT 222, після чого видалити щіткою або змити наліт, що утворився в результаті обробки. Видалити відлущені та погано зафіксовані залишки старого покриття.

- Видалити щіткою нашарування пилу та кіптяви.

- Тріщини на стінах потрібно розшити і заповнити ремонтним засобом STUCCOFACILE, після чого зашкурити абразивом та видалити залишки пилу.

- Вирівняти поверхню шпаклівкою MARCOSTUK.

- Поверхня має бути гладка, без подряпин та сколів, чиста і нейтралізована від жирових плям, кіптяви, тощо.

- Поверхню слід обробити акриловим фіксативом IDROFIS* для вирівнювання поглинаючої здатності основи або при наявності старої крихкої сильно поглинаючої поверхні використовувати мікронізовану ґрунтівку глибокого проникнення АТОМО*

- Впевнитися, що основа добре висохла і приступити до нанесення матеріалу згідно з процедурою, зазначеною в розділі «Інструкції з нанесення».

*(Розведення ґрунтівки і кількість її нанесення прямим чином залежать від поглинаючої здатності поверхні. Для визначення витрати матеріалу рекомендується провести попередню пробу на окремо виділеній для цього ділянці поверхні. Проконсультуватися з відповідним технічним описом).

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура навколишнього середовища: мін.+8°C/макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <75%

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Вологість поверхні: <10%

- Інструменти: щітка, валик, безповітряний фарбопульт.

- Кількість шарів: 2.

- Розведення: для першого шару – на 10% водою, наступні – на 0-5%, 0-10% при нанесенні безповітряним фарбопультотом розбавлення в залежності від застосовуваного обладнання та робочого тиску.

- Для отримання максимального результату поверхня повинна бути ідеально рівною і гладкою.

- Одразу після використання промити інструменти водою.

- Витрата матеріалу: 7-9 м²/л при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендується провести попередню пробу на окремому місці для більш точного визначення витрати.

КОЛОРУВАННЯ

Колорування здійснюється по системі Tintometrico Marcromie. Можливо також колорування барвниками COLORADO, серія 548.

У разі використання різних партій колорованого матеріалу, радимо перемішати між собою упаковки, щоб уникнути розбіжності в тональності.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

У закритих, міцних упаковках при правильному зберіганні термін придатності: 2 роки.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Вироблено згідно з директивою ЄС 2004/42 /EC

Категорія. А / а: Фарба для внутрішніх робіт. Фарби матові для стін, стель (блиск≤25 при 60 °) (на основі води): 30 г / л (2010)

Категорія А / с: Фарби для зовнішніх робіт для стін мінерального походження (на основі води): 40 г / л (2010)

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO містить макс: 1 г / л ЛОС

Застосовувати матеріал згідно з нормами гігієни та безпеки: після застосування не викидайте контейнери в навколишнє середовище, залишки повинні бути утилізовані з будівельними відходами. Тримати подалі від дітей. У разі потрапляння всередину негайно проконсультуватися у медика і показати упаковку або етикетку. Не викидати в каналізацію, водойми. Для додаткової інформації необхідно ознайомитися з Листом Безпеки.

SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку відповідальність за отримані результати, у зв'язку з тим, що застосування матеріалу відбувається без нашого безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний технічний опис анулює і автоматично замінює собою всі попередні.

