

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO

ВОДОРОЗЧИННА МАТОВА НАСТІННА ЕМАЛЬ БЕЗ ЗАПАХУ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ЛОС ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛОЩ В ГРОМАДСЬКИХ ПРИМІЩЕННЯХ ТА ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

серія 338

На підставі НАССР, відповідає вимогам Регламенту ЄС 852/2004

*Протокол випробувань №3001F2015 Studio ASA - Тревізо, відповідно до стандарту UNI 11021. 2002

* - Утримання бруду відповідно до UNI 10792: $\Delta L=1,2$ дуже низьке

* - Покривна здатність відповідно до ISO 6504-1: 99,7%

* - Передача запаху відповідно до UNI 11021:2002-Додаток А: 1

* - Стійкість до миття відповідно до UNI 10560: >5000 циклів, відмінна

* - Стійкість до певних миючих засобів відповідно до UNI EN ISO 2812-1: без змін

- Протокол випробувань №3005F2015 Studio ASA - Тревізо:

.Визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС) відповідно до ISO 11890-2:2013: <0,01 г/л

.Визначення вмісту вільного формальдегіду відповідно до EPA 8315A:1996: <1 мг/кг

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Переконайтесь, що поверхня повністю висохла та витримана. При необхідності повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.

- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миочим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333.

Щоб захистити стіну від утворення цвілі, додайте в продукт дезінфікучий засіб COMBAT 111 код 4810111 для зовнішніх поверхонь або COMBAT 444 код 4810444 для внутрішніх поверхонь.

- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.

- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.

Поштукатурені, гіпсові та гіпсокартонні поверхні:

- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 940006/9410110; відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером.

- Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.

- При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX 9440160 або BETOMARC 9450150 або RASOMARC 9500150, залежно від типу поверхні.

- На чисту та суху поверхню нанесіть:

При використанні на внутрішніх поверхнях нанесіть один шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001. На поверхні з гіпсокартону необхідно нанести спеціальну пігментовану ґрунтівку PREPARA 4710019.

При використанні на зовнішніх або внутрішніх поверхнях, якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсипається, необхідно нанести один шар настінної ґрунтівки на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001.

- Для отримання гладкої поверхні на пористій нерівній основі рекомендується нанести 2 шари універсальної ґрунтівки UNIMARC FONDO UNIVERSALE серії 335 перед нанесенням UNIMARC SMALTO MURALE.

- Нанесіть UNIMARC SMALTO MURALE OPACO.

Бетонні поверхні:

- Видаліть ділянки з цементу, які обсипаються.

- Металеві прутти арматури, що виступають з поверхні, необхідно

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO

ВОДОРОЗЧИННА МАТОВА НАСТІННА ЕМАЛЬ БЕЗ ЗАПАХУ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ЛОС ДЛЯ ФАРБУВАННЯ
ВЕЛИКИХ ПЛОЩ В ГРОМАДСЬКИХ ПРИМІЩЕННЯХ ТА ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

серія 338

ретельно очистити щіткою та обробити пасивуючим цементним розчином BETOXAN PRIMER 9490125.

- Відновіть відсутні частини шляхом вирівнювання цементним розчином BETOXAN 400 або безусадковим тиксотропним розчином, дисперсно армованим волокнами, BETOXAN 300 9490140/0130; виконайте фінішне вирівнювання за допомогою безусадкового вирівнювального розчину, що захищає від проникнення вуглекислого газу BETOXAN 200 9490120.

- На чисту та суху поверхню нанесіть:

При використанні на внутрішніх поверхнях нанесіть один шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001.

При використанні на зовнішніх або внутрішніх поверхнях, якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсипається, необхідно нанести один шар настінної ґрунтівки на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001.

- Для отримання гладкої поверхні на пористій нерівній основі рекомендується нанести 2 шари універсальної ґрунтівки UNIMARC FONDO UNIVERSALE серії 335 перед нанесенням UNIMARC SMALTO MURALE.

- Нанесіть UNIMARC SMALTO MURALE OPACO.

(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні - див. Паспорт безпеки).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколошнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <75%

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Вологість поверхні: <10%

- Інструменти: пензлик, валик, розпилювач, безповітряний фарбопульт.

- Кількість шарів: мінімум 2 шари.

- Розведення: перший шар на 10% водою; наступні шари - на 0-5%.

- При нанесенні безповітряним фарбопультом матеріал розводиться (0-10%) в залежності від пристрою та використованого робочого тиску.

- Для максимального покращення властивостей UNIMARC SMALTO MURALE OPACO, необхідно підготувати поверхню, щоб вона була ідеально рівною та гладкою.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 9-10 м²/л на шар при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Колір фарби можна підібрати за допомогою системи підбору кольорів (Color Matching System). Матеріал також можна тонувати за допомогою барвників COLORADO серії 548.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо перемішати їх між собою, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30°C

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it



UNIMARC SMALTO MURALE OPACO - версія 06.03.2020