

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Allover Smalto



354

ALLOVER SMALTO - V.2026-02-11

ОПИС

Однокомпонентна універсальна емаль малої товщини для оновлення вертикальних і горизонтальних поверхонь усередині та зовні приміщень.

ALLOVER SMALTO підходить для нанесення на різні типи матеріалів, таких як цементні основи, плитка, ламінат, PVC, дерево тощо, за умови їх належної попередньої підготовки.

Рекомендована для фарбування внутрішніх стін, де потрібне покриття з високою мийністю та хорошими механічними властивостями: у громадських місцях (магазини, офіси, медичні заклади, шоуруми тощо) та приватних (кухні, гаражі, господарські приміщення тощо).

-Висока поверхнева твердість, стійкість до стирання та повторного пішохідного навантаження, стійкість до гарячих шин

-Відмінна адгезія до різних типів основ

-Легко очищується, відповідає протоколу HACCP згідно з вимогами Регламенту ЄС 852/2004 щодо гігієни харчових продуктів

-Висока білизна

-Однокомпонентна емаль, проста у використанні

-Чудова розтікність і здатність до вирівнювання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Тип зв'язувальної речовини: акриловий сополімер у водній дисперсії

-Класифікація якості повітря в приміщенні: A+

-Відповідає HACCP згідно з вимогами Регламенту ЄС 852/2004

-Розчинник: вода

-Густина UNI EN ISO 2811-1: $1,28 \pm 0,05$ кг/л

-Висихання (при 25 °C і 65 % відн. вологості): на дотик через 60 хв; повторне нанесення через 5 год.

-Класифікація UNI EN 13300:
.Стієкість до миття ISO 11998: клас 1
.Блиск EN ISO 2813: ≥ 10 під кутом 85° , сатин
.Покривність ISO 6504-3: клас 2 при витраті $7 \text{ м}^2/\text{л}$

-Визначення протиковзних властивостей:
DIN EN 16165:2023-02:
Вологі зони для руху босоніж: клас A
Сухі зони для ходіння у взутті: клас R9
BS EN 16165:2021 – Annex C:
Волога умова експлуатації: PTV96 = 32
Суха умова експлуатації: PTV96 = 64

-Стієкість поверхні до холодних рідин (засобів для чищення):
EN 12720 - PTP 53

	Продукти	Час контакту 16 годин
1	Cif Gel з відбілювачем	4
2	Cif Активний спрей з відбілювачем	4
3	Cillit Bang Наліт і Бруд	4
4	Chanteclair знежирювач	3
5	Ajax Класичний Універсальний	4
6	Glassex з аміаком	3
7	Vetrol Універсальний дезінфікуючий	4
8	Ace Відбілювач	4
9	Viakal	4
10	Денатурований спирт	3
11	Амоніак (розчин 6/7 %)	3
12	Mastro Lindo	4
13	Ajax Засіб для підлоги	4
14	Cif Easy Clean Засіб для підлоги	4
15	Lysoform Для дому	3

Оцінка результатів
5 = без змін
4 = незначна зміна, видима лише під відбитим світлом
3 = легкий слід, видимий з кількох напрямків
2 = помітний слід або легка деградація поверхні
1 = виражений слід або значна деградація поверхні

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Придатний для нанесення всередині на:
-Вапняні та цементні штукатурки, бетонні поверхні, гіпсокартон,
плитку, дерев'яні основи.

Продукт слід наносити тільки на чисті, знепилені, міцні поверхні, добре пов'язані з основою. Поверхні не повинні бути крейдистими або складатися з нестійких матеріалів (гіпс, ангідрит).

Перед нанесенням на особливо складні поверхні рекомендується зашліфувати їх відповідними абразивами для покращення адгезії та міцності кінцевого покриття.

Придатний для нанесення зовні на:

-Штукатурку, горизонтальні та вертикальні бетонні поверхні.

Не придатний для нанесення на:

-Поверхні з високим навантаженням, такі як багаторівневі паркінги або промислові зони з дуже інтенсивною експлуатацією.

-Ванни, умивальники, душові кабінки, піддони, сантехніку.

-Скляні поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Бетонні підлоги:

-Переконавшись, що основа повністю суха та дозріла.

-Перевірити стан поверхні: вона має бути міцною й не кришитися; у разі потреби виконати ремонт або зміцнення.

-Оцінити стан попередніх фарбувань; видалити всі ділянки з недостатньою адгезією.

-Видалити пил, кіптяву та інші забруднення щіткуванням або миттям.

-За наявності цвілі обробити COMBAT 222 (4810222) та COMBAT 333 (4810333).

-Якщо умови цього вимагають, застосувати АТОМО 8840001 як фіксатор.

-Нанести щонайменше два шари продукту, правильно розведеного.

Штукатурні поверхні:

Переконавшись, що поверхня дозрівала не менше 28 днів.

Перевірити міцність поверхні; якщо вона слабка - виконати ремонт або зміцнення.

Видалити висоли щіткуванням або промиванням.

Старі покриття: видалити відшаровані ділянки; товсті шари вапняних або клейових фарб повністю зняти шляхом рясного зволоження та соскаблювання або за допомогою апарата високого тиску.

Видалити пил та забруднення.

При цвілі застосувати COMBAT 222 і COMBAT 333.

Вирівняти нерівності BETOMARC FIT 9740150, RASAMIX FIT 9670160 або цементними складами.

Відшліфувати місця ремонтів.

Нанести мікронізований фіксатор АТОМО 8840001.

Нанести мінімум два шари розведеного продукту.

Керамічні поверхні горизонтальні / вертикальні:

-Ретельно очистити лужними професійними знежирювачами (pH ≥ 12), промити великою кількістю води.

-Виконати тест адгезії; при недостатній адгезії нанести PROLINK LISCIO 4770006 і перекрити ALLOVER SMALTO протягом 48 годин.

Як альтернативу, можна заматувати керамічні поверхні за допомогою шліфувальної машини з алмазним диском або карбідом кремнію.

-Нанести ALLOVER SMALTO на суху та чисту основу.

Інші поверхні:

Наносити ALLOVER SMALTO на чисту й суху поверхню.

-Ферумні метали: знежирення, шліфування, обробка іржавих ділянок PRIMER 1630307.

-Кольорові метали, алюміній, оцинковка: знежирення.

-Дерево, ламінат: зматувати абразивом або scotch-brite.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

-Умови навколишнього середовища та основи:

Температура повітря: від +10 °C до +35 °C

Відносна вологість: <75 %

Температура основи: від +10 °C до +35 °C

Основа повинна бути сухою.

Спосіб нанесення:

-Інструменти: пензель, мікрофібровий валик, airless.

-Розведення водою:

.Пензель, валик: 5-10 %

.Airless: 5-10 % (сопло 0,38-0,53 mm / 0,015-0,021 in; тиск 150-180 bar / 2176-2611 psi)

-Кількість шарів: мінімум 2.

-Щоб уникнути утворення тіней, наносити безперервно, не повертаючись до зон, де продукт вже почав утворювати плівку.

-Орієнтовна витрата:

.Гладкі поверхні: 18-20 м²/л

.Шорсткі/пористі: 12-15 м²/л

Рекомендується пробне нанесення.

Очищувати інструменти водою одразу після застосування.

Дотримуватися часу висихання між шарами.

Обмеження:

Вологість основи <5 %

pH <12

На зовнішніх поверхнях необхідний ухил мінімум 1 % для відведення води.

Хімічна та механічна стійкість досягається через сім днів після нанесення останнього шару. Низькі температури можуть подовжити або погіршити досягнення запланованих характеристик.

Для покращення хімічної та механічної стійкості нанести 2 шари CONTINUO TOP S.118.

ТОНУВАННЯ

Продукт можна тонувати за допомогою системи підбору кольорів.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/i: Однокомпонентні захисні покриття (на водній основі): 140 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 30 г/л ЛОС

Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери у навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.

Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.