

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Smartfix

Тонований акриловий ґрунт для внутрішніх та зовнішніх робіт



497

SMARTFIX - V.2026-04-27

ОПИС

Акриловий ґрунт на основі акрилових смол у водній емульсії, призначений для підготовки стінових поверхонь перед фарбуванням з метою отримання високої естетичної якості. Ідеальний для гіпсокартону.

Без запаху, матово-білий, легкий у нанесенні, має чудову розтічність та здатність вирівнювати поверхню; приховує незначні недоліки основи. Сумісний із пастами тонувальної системи. Підходить для нанесення методом airless.

Виготовлений зі зв'язуючого, отриманого з відновлюваної біомаси за підходом «mass-balance» та сертифікованого RedCert2. Продукт зменшує використання викопних ресурсів завдяки застосуванню відновлюваної сировини у виробничому ланцюгу. Відповідає вимогам Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип зв'язувальної речовини: акриловий полімер у водній емульсії
- Класифікація якості повітря в приміщенні: A+
- Сертифікація Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)
- Густина UNI EN ISO 2811-1: $1,50 \pm 0,05$ кг/л
- Висихання (при 25 °C і 65% відн. вологості): на дотик через 30 хвилин; можна перекривати через 4 години.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідравлічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.

- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
- Не рекомендується нанесення на шпаклівки та основи, вже пофарбовані товстими шарами старих клейових фарб. Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».
- Не можна наносити на свіжопофарбовані та лужні поверхні. Необхідно витримати поверхню до повного висихання протягом, як правило, чотирьох тижнів.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Переконайтеся, що основа добре висохла і дозріла. За потреби виконати ремонт або зміцнення відповідними засобами.
- При наявності плісняви обробити поверхню миючим засобом СОМВАТ 222 код 4810222 та сануючим засобом СОМВАТ 333 код 4810333.
- Видалити висоли та відшарування старих фарб щіткуванням або промиванням. Повністю усунути товсті шари вапняних або клейових фарб.
- Видалити пил, кіптяву та інші забруднення щіткою.

Штукатурні поверхні

- Усередині приміщень вирівняти нерівності та заповнити отвори, тріщини й заглиблення TAMSTUCCO 9400006/9410110; потім відшліфувати.
- Тріщини заделати STUCCOFACILE 9560019 або відповідними герметиками.
- Виконати необхідне шпаклювання RASAMIX FIT 9670160, BETOMARC FIT 9740150 або MARCOPRO 975.
- Переконайтеся, що основа суха, і нанести SMARTFIX.
- Нанести вибраний фінішний матеріал.

Гіпсові поверхні та гіпсокартон

- Усередині приміщень вирівняти нерівності та відремонтувати дефекти TAMSTUCCO 9400006/9410110; відшліфувати.
- Тріщини заповнити відповідними герметиками.
- Виконати шпаклювання з RASAMIX FIT 9670160, BETOMARC FIT 9740150 або MARCOPRO 975.
- На слабких, крейдистих основах нанести АТОМО 8840001.
- Переконайтеся, що поверхня суха, і нанести SMARTFIX.
- Виконати нанесення фінішного продукту.

Бетонні поверхні

- Видалити слабо тримкі частини бетону.
- Видимі арматурні стрижні ретельно очистити щіткою та обробити ВЕТОХАН PRIMER 9490125 пасивуючою суспензією.
- Відновити відсутні ділянки ВЕТОХАН 400, ВЕТОХАН 300 або ВЕТОХАН PLUS. Завершальне вирівнювання виконати ВЕТОХАН 100 або ВЕТОХАН 200.
- Переконайтеся, що основа суха, і нанести SMARTFIX.
- Нанести фінішне покриття.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища та основи:
Температура повітря: Мін. +8 °C / Макс. +35 °C
Відносна вологість: <75%

Температура основи: Мін. +5 °C / Макс. +35 °C

Вологість основи: <10%

- Уникати нанесення при наявності поверхневої конденсації або під прямим сонячним промінням.

- Після нанесення зовнішні поверхні слід захистити від дощу та вологи до повного висихання продукту, що зазвичай (при 20 °C) відбувається приблизно через 48 годин.

- Інструменти: пензель, валик, airless.

- Розведення:

.Пензель і валик: максимум 15% водою

.Airless: 0–5% (сопло 0,45–0,53 mm / 0,015–0,021 in; тиск 150–180 bar / 2176–2611 psi)

- Перемішати продукт перед нанесенням.

- Кількість шарів: 1–2 шари.

- Інструменти очищати водою одразу після використання.

- Орієнтовна витрата: 14–16 м²/л на шар на основах із середньою поглинальною здатністю.

ТОНУВАННЯ

Матеріал доступний в білому кольорі, потрібний колір підбирається за допомогою системи підбору кольорів.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/g: ґрунтівка (на водній основі): 30 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 1 г/л ЛОС

Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери у навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.

Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.